

Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

HYDROGRUND

**Natürlicher
UV-Schutz!**

**Geruchsneutral!
Ohne Konservierungsmittel!**

EMISSIONSARM



**Aromatenfrei!
Umweltschonend!**

Auszeichnung:

**EUROPEAN
QUALITY AWARD**

- Qualität
- Service
- Kompetenz



**SPEICHEL-
ECHT**



**SCHWEISS-
ECHT**

**Geprüft nach EN71/T3
Kinderspielzeugnorm 2013**

Übersicht der wichtigsten Produkteigenschaften

- ✓ Wasserbasierende Ölgrundierung für außen
- ✓ Speziell für gerbstoffhaltige Hölzer (Eiche, Lärche, Kastanie, Douglasie, ...), vermindert ein Austreten von gerbstoffhaltigen Inhaltsstoffen aus dem Holz
- ✓ Auch für alle anderen Holzarten geeignet
- ✓ Keine Anfeuerung, daher ideal zur Behandlung von Altholz, um die natürliche Holzoberfläche zu erhalten
- ✓ Öffnet die Holzporen und bewirkt eine hervorragende Haftung von nachfolgenden Anstrichen
- ✓ Sehr schnell trocknend
- ✓ **2 Standardfarbtöne erhältlich: Farblos, Natureffekt**
- ✓ Mattes edles Oberflächenbild
- ✓ Sehr hohe Eindringtiefe, ideal zur Grundierung - als Folgeauftrag sind Hydrolan, Lärchen- und Außenöl, Hartöl und Hartölwachs bestens geeignet
- ✓ Mit natürlichen Ölen
- ✓ Mechanisch hoch belastbar, wasserabweisend
- ✓ Wetter- und UV-beständig
- ✓ Abriebfest, kratzfest, antistatisch
- ✓ Atmungsaktiv, offenporig
- ✓ Keine Selbstentzündung
- ✓ Complex Hydrogrund ist mit Complex Hydrolan mischbar, jedoch nicht mit unseren übrigen Ölen & Wachsen!

H U - C O M P L E X - P R O D U K T E®

HYDROGRUND

PRODUKTART

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen. Complex Hydrogrund ist eine Ölgrundierung auf Wasserbasis zur Beschichtung und Pflege von Holzelementen, welche natürliche Öle enthält und die Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen wie Sonne oder Regen und vor Vergrauung schützt. Die natürlichen Eigenschaften, wie **Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit**, bleiben voll erhalten. **Geprüft nach EN71/T3 Speichel- und Schweißechtheit (Kinderspielzeugnorm)! Keine Selbstentzündungsgefahr!**

ACHTUNG: Complex Hydrogrund ist mit Complex Hydrolan mischbar, jedoch nicht mit unseren übrigen Ölen und Wachsen!

ANWENDUNGSGEBIETE

Für Holz im Außenbereich (besonders Harthölzer). Hydrogrund ist aufgrund der hohen Eindringtiefe perfekt als Grundierung geeignet. Als **2. Auftrag oder Finish** empfehlen wir **Complex Hydrolan Holzöl**, die Holzart, Witterungseinflüsse, Applikationsbedingungen, udgl. sind ausschlaggebend, ob 1 Auftrag mit Hydrolan ausreicht, oder ob als Finish ein 3. Auftrag notwendig ist. **Ebenso sind alle restlichen Complex-Produkte als Anstrich auf Complex Hydrogrund geeignet.**

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60–80 g/m². 1mal auftragen, es dürfen keine Überschüsse verbleiben. Der Untergrund muß staubfrei, fettfrei & frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Grundschliff 150–180er Korn feiner bis 320, je nach gewünschtem Effekt. **Achtung: Kein Zwischenschliff nach der Grundierung!** Ein Zwischenschliff darf erst nach dem 2. Auftrag oder Finishauftrag erfolgen!

AUFTRAGSART

Geeignet zum Spritzen, Streichen, Auftragen mit Schwamm, maschinellen Einpaden. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberfläche vorab stets ein entsprechender Test bezüglich der geeigneten Auftragsart durchzuführen. Vor Gebrauch **Complex Hydrogrund** sorgfältig aufrühren und unverdünnt anwenden, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m². Die Holzfeuchte darf 20% nicht überschreiten. Gleichmäßig und sparsam **in Faserrichtung auftragen (Seenbildung vermeiden), Material liegen lassen und nicht nachwischen**. Die Intensität der Farbtöne wird durch Untergrundbeschaffenheit, Holzart, Auftragsverfahren und die Holzfeuchte beeinflusst. **Die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen sind einzuhalten. Bei sehr fett- bzw. ölhaltigen Tropenhölzern (Gartenmöbel & Terrassenhölzer) empfehlen wir, das Holz vor der Erstbehandlung zunächst 6-8 Wochen der Bewitterung auszusetzen.** Ansonsten kann es zur Fleckenbildung oder Störungen im Anstrichbild kommen. Bei Anwendung im Außenbereich ist es wichtig, das frisch gestrichene Holz bis zur vollständigen Trocknung vor Regen zu schützen. **Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern. Nicht unter + 15 °C oder über + 30 °C verarbeiten (gilt für den Untergrund, Complex Hydrogrund und Umgebungstemperatur).**

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 1,02g/cm³ | **Viskosität:** dünnflüssig | **Geruch:** angenehm mild | **Flammpunkt:** Entfällt
Mindesteinbringmenge: unverdünnt ca. 60 - 80g/m² je Anstrich - 1 Lt reicht für ca. 10 - 14 m² je nach Saugfähigkeit des Holzes
Verdünnung: unverdünnt anwenden | **Reinigen der Werkzeuge:** mit Wasser und Spülmittel | **Transport:** kein Gefahrgut | **Vbf:** entfällt
Lieferform: 1 Lt. / 5 Lt. / 25 Lt. Blechballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | **Trocknung:** staubtrocken: ca. 40 min. | griffest: ca. 90 min.
stapelbar: ca. 3 Std. | überstreichbar: ca. 12 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehärtet: ca. 72 Std. Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (Bürste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. **Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 1 Woche (Möbeloberflächen!)**
Lagerung: Lagerfähigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen!
EU-Grenzwert für den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f - 130 g/l (2010), dieses Produkt enthält maximal 100 g/l VOC.

HINWEISE

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.